



Beger

น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม **A-200 PU Hybrid** (สูตรน้ำ)



เหนือกว่าด้วย PU Hybrid

- เทคโนโลยีล่าสุด กันซึมได้มากกว่า
- ความสวยงาม ไม่เหลืองตัว
- การยึดเกาะดีเยี่ยม แทรกซึมลึก
- ทนทุกสภาวะอากาศ และแสง UV
- ฟิล์มหนา ทนรอยขีดข่วน อายุยาวนาน




การทำงานของ PU Hybrid

PU Hybrid เกรดพิเศษจากประเทศเยอรมนี ที่สามารถแทรกซึมลึกเข้าถึงเนื้อวัสดุ เพิ่มประสิทธิภาพสารเคลือบเงาใส กันซึมได้สูงสุด



กันซึมดีเยี่ยม



www.kyipaint.in.th



ขนาด 3.5 ลิตร

ขนาด 0.875 ลิตร



Low Odor
Nearly
Zero VOCs



ทนทุกสภาวะ
ฝน+UV



ฟิล์มแข็งแรง
ทนรอยขีดข่วน



เงางามสูง



ภายนอก
/ภายใน



กันเชื้อรา




พื้นไม่ลื่น

พื้นผิวการใช้งาน



หินล้าง/ทรายล้าง



กระเบื้องดินเผา*



หินธรรมชาติ



ผนังซีเมนต์



www.kyipaint.in.th

บล็อกตัวหนอน



คอนกรีตสแตมป์

*ห้ามใช้กับกระเบื้องเซรามิก และแกรนิตโต้

ข้อมูลจำเพาะ

ลักษณะฟิล์มสี (Finish Film)	ชนิดเครื่องมือ (Application)	การผสมก่อนการใช้งาน Dilution (by volume)	การปกคลุมพื้นที่(ตร.ม./ลิตร/เที่ยว) Coverage (sq.m./litre/coat)	ระยะเวลาแห้ง (Drying Time)		
				แห้งผิว (Touch)	แห้งทากับ (Recoat)	แห้งใช้งาน (Dry to handle)
เงา (Gloss)	แปรง, ลูกกลิ้ง, เครื่องพ่น Brush, Roller, Spray	ใช้งานได้ทันที หรือ ผสมน้ำสะอาด 5-10% Ready to use or Dilute with clean water 5-10%	10-12 ตร.ม. (sq.m)	1-2 ชั่วโมง (hr.)	2-4 ชั่วโมง (hr.)	24 ชั่วโมง (hr.)

ระบบการทาสี Application Process	พื้นผิวใหม่ New Surface	พื้นผิวเก่า Old Surface
ขั้นตอนที่ 1 : การเตรียมพื้นผิว Step 1 : Surface Preparation	<ul style="list-style-type: none"> ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด ปราศจากฝุ่น สิ่งสกปรก และคราบไขมัน จากนั้นก็ให้แห้งสนิท Surface must be dry, clean, and free from dirt and grease. 	<ul style="list-style-type: none"> ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมออกให้หมด ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น, สิ่งสกปรก, และคราบไขมัน Flaked surfaced must be removed. Surface must be dry, clean, and free from dirt and grease.
ขั้นตอนที่ 2 : การทาสีเคลือบเงา Step 2 : Top Coat	<ul style="list-style-type: none"> ทา เบเยอร์ A-200 จำนวน 2 รอบ โดยทิ้งให้เนื้อฟิล์มชั้นแรกแห้ง อย่างน้อย 2-4 ชั่วโมง ก่อนการทาสีชั้นถัดไป 	<ul style="list-style-type: none"> Apply Beger A-200 for 2 coats. Let film dry at least 2-4 hours before the next coat.
การเก็บรักษา Storage	<ul style="list-style-type: none"> ปิดฝาให้สนิทหลังการใช้งาน เก็บได้นานประมาณ 2 ปี นับจากวันที่ผลิต 	<ul style="list-style-type: none"> Close lid tightly after using. Can be kept for 2 years after manufactured date.

www.kyipaint.in.th



จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนบวรวิฑิตทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรห้พท์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320
 Distributed By : Beger Company Limited 90,92 Bantudthong Rd., Ratchateavee, Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320
 www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th www.facebook.com/begerpaint

