

# TOA

(TOA FLOORSEAL)



# CEMENT WATERPROOF

ทีโอเอ ซีเมนต์ วอเตอร์พรูฟ 1 ส่วน

ซีเมนต์กันน้ำรั้วซึม ห้องน้ำ ระบายง่าย สะระว่ายนน้ำ  
สำหรับทาภายนอกและภายใน

# 1 Part

หมดปัญหา...

# ห้องน้ำรั้วซึม

สะดวก ใช้งานง่าย เพียงแค่ผสมน้ำ

[www.kyipaint.in.th](http://www.kyipaint.in.th)

- กันน้ำรั้วซึมได้ 100%
- เนื้อฟิล์มยืดหยุ่น ดัดงอได้ พลาสติกแตกร้าวได้ดีเยี่ยม
- มีแรงยึดเกาะสูง ยึดเกาะกับพื้นผิวได้โดยไม่ต้องรองพื้น
- ใช้กับน้ำดื่มได้ ไม่มีสารที่เป็นพิษ ตามมาตรฐานการประปา
- สามารถทากับกระเบื้องเก่าได้ โดยไม่ต้องรื้อกระเบื้องเก่าออก
- ทากับคอนกรีตก่อนการปูกระเบื้อง



# TOA

## CEMENT WATERPROOF

1 PART

### ทีโอเอ ซีเมนต์ วอเตอร์พรวูฟ (1 ส่วนผสม)


ซีเมนต์กันน้ำรั่วซึม ห้องน้ำ ระเบียง สระว่ายน้ำ



4 kg.

20 kg.

เหมาะสำหรับใช้งานบริเวณ



ระเบียง  
Balcony



ห้องน้ำ  
Bathroom



แท็งก์น้ำ  
Water Tank



สระว่ายน้ำ  
Swimming Pool

### ทีโอเอ ซีเมนต์ วอเตอร์พรวูฟ 1 ส่วนผสม (ทีโอเอ พลอร์ซีล)

เป็นซีเมนต์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานชนิดยืดหยุ่นตัวได้แบบส่วนผสมเดียว

**ใช้สำหรับงานกันซึม และปกป้องผิวคอนกรีต** ผลิตจากซีเมนต์

ฟิลเลอร์ และโพลีเมอร์ชนิดพิเศษเพียงผสมน้ำสะอาด สามารถใช้งานง่าย โดยการทาหรือกลิ้ง เหมาะสำหรับงานกันซึมทั้งภายนอกและภายใน เช่น ทาก่อนปูกระเบื้อง ห้องน้ำ ดาดฟ้า ระเบียง ถังเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สระว่ายน้ำ สวนน้ำ รางระบายน้ำ ท้องใต้ดิน ผนังกันดิน ช่องลิฟท์และอุโมงค์

### ข้อแนะนำในการทำงาน

#### การเตรียมพื้นผิว

- ทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้งสะอาดปราศจากฝุ่นผง และเศษสิ่งสกปรกต่างๆ
- ในกรณีที่พื้นผิวมีรอยแตกร้าวขนาดใหญ่หรือหลุมลึก แนะนำให้ซ่อมแซมด้วยวิธีที่เหมาะสมก่อน
- บริเวณที่เกิดเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ควรขัดล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา ทีโอเอ 113 ไมโครคิล ให้สะอาด ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
- พรมน้ำให้พื้นผิวชุ่มก่อนทุกครั้ง แต่ต้องไม่มีน้ำขัง

#### การทำงาน

1. ผสม **ทีโอเอ ซีเมนต์ วอเตอร์พรวูฟ 1 ส่วนผสม (ทีโอเอ พลอร์ซีล)** 4 กก. (1 แกลลอน) กับน้ำสะอาดประมาณ 1.36 - 1.44 กก.
2. ปั่นด้วยสว่านรอบต่า (400-600 rpm) ประมาณ 3 นาที ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นทิ้งไว้ 1-2 นาที เพื่อให้ส่วนผสมอิมัลชันตัวเต็มที่ สามารถเติม ทีโอเอ พลอร์ซีล หรือ น้ำ แล้วปั่นต่อเพื่อปรับความข้นเหลวตามต้องการ
3. หลังผสมเสร็จแล้วควรใช้งานให้หมดภายใน 1 ชั่วโมง หรือน้อยกว่า ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ

#### อัตราการใช้งาน

1.5 - 2.0 กก./ ตร.ม./ 2 ชั้น

#### ขนาดบรรจุ

4 กิโลกรัม/กระป๋อง , 20 กิโลกรัม/ถุง

ปรึกษาปัญหาทางเทคนิค  
โทร 02-335-5777  
www.toagroup.com



**SOLUTIONS BUILDER**  
Innovative Construction Chemicals

www.kyipaint.in.th

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง สมุทรปราการ 10570 ประเทศไทย โทรศัพท์ 02 335 5555 โทรสาร 02 312 8927 เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน 02 335 5999  
TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED : 31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaothong, Amphur Bangsaothong, Samutprakarn 10570 Thailand  
Tel. +66 2335 5555 Fax. +66 2312 8927 Emergency call : +66 2335 5999