


# TOA 200 FLOORING PLUS

ทีโอเอ 200 ฟลอร์ริง พลัส  
น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม สำหรับทาพื้น  
ชนิดทนการเหยียบย่ำ (สูตรน้ำ)

สำหรับภายนอก และภายใน

สำหรับทาพื้น  
ทนการเหยียบย่ำ

ปกป้องพื้นสวยของคุณ  
ให้เงางาม..ทนทาน  
ไปได้อีกนาน



ทีโอเอ 200 ฟลอร์ริง พลัส

- เคลือบเงาผิวป้องกันน้ำซึม และคราบสกปรก ทนการเหยียบย่ำได้ดี
- มีความเงางามสูง ไม่เหลืองตัว
- ยึดเกาะดีเยี่ยม ทนต่อสภาวะอากาศ และแสง UV
- เป็นสูตรน้ำ มีกลิ่นอ่อน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

[www.kyipaint.in.th](http://www.kyipaint.in.th)





# TOA

## 200 FLOORING PLUS

### ทีโอเอ 200 ฟลอริง พลัส

น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม สำหรับทาพื้น  
ชนิดทนการเหยียบย่ำ (สูตรน้ำ)

สำหรับภายนอก และภายใน



เหมาะสำหรับใช้งานบริเวณ



**ทีโอเอ 200 ฟลอริง พลัส** ผลิตจากอะคริลิกโพลีเมอร์แท้ 100% คุณภาพสูง (สูตรน้ำ) ที่ให้เนื้อฟิล์มแข็ง **เหมาะสำหรับเคลือบพื้นผิวที่ต้องการเหยียบย่ำ มีความเงางามสูงยาวนาน** การยึดเกาะดีเยี่ยม ทนต่อแสงแดด ไม่เหลืองตัว ป้องกันน้ำซึม และคราบสกปรกได้ดี ไม่ผสมสารปรอท และตะกั่ว ไม่มีกลิ่นฉุน เหมาะสำหรับใช้เคลือบผิววัสดุได้หลายประเภท เช่น หินกาบ หินล้าง ทราลัยล้าง อิฐธรรมชาติ อิฐโชว์ คอนกรีตเปลือย กระเบื้องดินเผา พื้นหินทุกชนิด สามารถใช้ได้ทั้งภายนอก และภายใน

### ข้อแนะนำในการทำงาน

#### วิธีใช้งาน

1. ทำความสะอาดพื้นผิวให้แห้ง สะอาด ปราศจาก ฝุ่น คราบสกปรก คราบไขมัน และทิ้งไว้ให้แห้งสนิท หากมีสารเคลือบพื้นผิวเดิมอยู่ให้เตรียมพื้นผิวโดยการลอกออกให้หมด
2. บริเวณที่เกิดเชื้อรา ตะไคร่น้ำควรขัดล้างออกให้หมด แล้วทาดำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา TOA 113 Microkill ให้ชุ่ม ทิ้งให้แห้งสนิท ก่อนทำการเคลือบเงาใส
3. ทีโอเอ 200 เป็นน้ำยาผสมสำเร็จรูปใช้ทาด้วยแปรง, ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น โดยไม่ต้องผสมน้ำ ให้ทั่วพื้นผิว 2 เที้ยว แต่ละเที้ยวทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมง
4. ควรทิ้งให้แห้งสนิทอย่างน้อย 24 ชม. ก่อนใช้งานตามปกติ

#### ปริมาณการใช้งาน

8-10 ตารางเมตร / ลิตร / เที้ยว

\*ปริมาณการใช้งาน และจำนวนเที้ยวขึ้นอยู่กับการดูดซึม ความพรุน และความหยาบของพื้นผิว

#### ขนาดบรรจุ

1 ลิตร, 5 ลิตร

#### การเก็บรักษา

1. ปิดฝาให้สนิทหลังการใช้งาน
2. เก็บได้นานประมาณ 1 ปี นับจากวันผลิต

#### ข้อควรระวัง

1. การเตรียมพื้นผิวที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมจะส่งผลให้การยึดเกาะของวัสดุเคลือบไม่แน่นำให้ทาในขณะที่พื้นผิวที่มีความชื้นสูง เนื่องจากระบบเคลือบผิวดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นแผ่นฟิล์มไม่สามารถยอมให้ความชื้นระเหยผ่านได้ เมื่อเคลือบทับบนบริเวณที่มีความชื้นอยู่ในปริมาณมาก ความชื้นดังกล่าวจะสะสมดันฟิล์มสีให้เสียการยึดเกาะ โป่งพองและเป็นฝ้าขาวได้
2. ไม่เหมาะกับพื้นผิวลื่นมัน วัสดุสังเคราะห์ วัสดุที่มีการดูดซึมน้ำต่ำ เช่น หินแกรนิต กระเบื้องเซรามิค หินอ่อน กระเบื้องสังเคราะห์ เป็นต้น
3. ไม่เหมาะกับพื้นที่ที่มีการสัญจรหนัก หรือมีสารเคมี เช่น บริเวณที่รถยนต์วิ่งผ่านอาจมีผลต่ออายุการใช้งานของวัสดุเคลือบผิว

ปรึกษาปัญหากทางเทคนิค  
โทร. 02-335-5777  
www.toahomeguide.com



**เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง**  
เทคโนโลยีขั้นสูงจากเยอรมัน

[www.kyipaint.in.th](http://www.kyipaint.in.th)