



# TOA RUST PREVENTIVE PRIMER

สีรองพื้นกันสนิมทีโอเอ รัสต์ พร็วเอนทิฟ ไพรเมอร์  
สำหรับงานที่ต้องการความคงทนพิเศษ



**ยึดเกาะแน่น  
ทนทาน ทุกสภาวะ**



โทร: 2386-2555

- กันสนิม ยึดเกาะดีกว่าสีรองพื้นกันสนิมทั่วไป 10 เท่า
- ปลอดภัยต่อสุขภาพ
- รับรองความมั่นใจด้วยมาตรฐาน มอก.




# สีรองพื้นกันสนิม

## ทีโอเอ รัสต์ พริวเอนท์พ ไพรมเมอร์

สำหรับงานที่ต้องการความคงทนพิเศษ ทางเลือกที่ปลอดภัย ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม

สีรองพื้นกันสนิม ทีโอเอ รัสต์ พริวเอนท์พ ผลิตจากแอลคิเดรชั่นคุณภาพสูง ที่ผสมสารกันสนิมเชิงคัพอสเฟต เหมาะสำหรับใช้กับงานที่ต้องการความคงทนพิเศษ เช่น โครงสร้างเหล็ก, ราวสะพาน และเครื่องจักร



ยืดเกาะดีกว่า  
สีรองพื้นกันสนิม  
ทั่วไป 10 เท่า



ป้องกันสนิมได้ยาวนาน  
และปกป้องพื้นผิวโลหะให้  
ไม่ผุกร่อนจากการลามของสนิม



มอก. 2386-2555

ปลอดภัย ไร้สารโลหะหนัก  
รับรองด้วยมาตรฐานอุตสาหกรรม  
มอก.2386-2555



แห้งเร็ว ใช้งานง่าย



สามารถใช้ได้ทั้งบนพื้นผิวโลหะทั่วไป  
และโลหะผสมผิวมัน เช่น เหล็กชุบทีลวาไนซ์,  
อัลลอยด์, สังกะสี และอลูมิเนียม



### สีรุ่น



G1264 Orange



G1162 Yellow



G1466 Red



G1159 Grey

### ข้อมูลจำเพาะ / Specification

ลักษณะฟิล์ม Finish Film	การคลุมพื้นที่ Coverage* (sq.m./gallon/coat)	ชนิดเครื่องมือ Application Tools	การผสมก่อนการใช้งาน Dilution	ระยะเวลาแห้งผิว Touch Dry	ระยะเวลาทาทับ Dry to Recoat
กึ่งเงา Semi-Gloss	40-50	แปรง, ลูกกลิ้ง, เครื่องพ่น Brush, Roller, and Spray	ทินเนอร์ เบอร์ 21 TOA Thinner #21	30 นาที / Minutes	4 ชม. / Hours

\*พื้นที่การปกคลุมอาจต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทเครื่องมือการใช้งาน และความหนาฟิล์ม \*Coverage may vary, depending on the type of paint application tools and film thickness.

### ระบบการสี / Coating System

ขั้นที่ 1: การเตรียมพื้นผิว Surface Preparation	
พื้นผิวเหล็กใหม่ / New Metal	พื้นผิวเหล็กเก่า / Old Metal
ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นผง สนิม และคราบไขมัน Substrate must be thoroughly cleaned, free from dust, rust, and contaminant.	ขูดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกและทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด ปราศจากฝุ่นผง สนิม และคราบไขมัน Surface must be scrubbed by sandpaper or wired brush to get rid of old paint and free from dust, rust, and contaminant.
ขั้นที่ 2: การทาสีรองพื้น Primer Coating	
ทาสีรองพื้นกันสนิม ทีโอเอ รัสต์ พริวเอนท์พ ไพรมเมอร์ 1-2 เที่ยว Apply 1-2 coats of TOA RUST PREVENTIVE PRIMER	
ขั้นที่ 3: การทาสีทับหน้า Topcoat Coating	
ทาสีทับหน้าด้วยสีเคลือบเงาคุณภาพสูง ทีโอเอ กลิปตัน 2 เที่ยว Apply 2 coats of TOA GLIPTON	

[www.kyipaint.in.th](http://www.kyipaint.in.th)

หมายเหตุ: สีที่แสดงบนหน้าจออยู่นี้ อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสีจริง เนื่องจากสีจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น สีของหน้าจอ, แสงสว่าง, และอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ. To ensure accuracy, double-check with the shop that have TOA color sample boards or sample models around your location.



ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน / Certified  
ISO 9001 • 14001  
45001 • 50001  
ISO/IEC 17025



[www.toagroup.com](http://www.toagroup.com)

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 0 2335 5555 โทรสาร : 0 2312 8927  
TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  
Head Office 31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaothong Sub-District, Bangsaothong District,  
Samutprakan 10570, Thailand, Tel : +66 (0) 2335 5555 Fax : +66 (0) 2312 8927