



ตัวจริง...! ด้านความคุ้มค่า ติดแน่น ทนนาน เกินราคา



www.kyipaint.in.th

- ✓ ผ่านมาตรฐาน มอก.
- ✓ พลังยึดเกาะสูง เหนียวหนึบ
- ✓ ฉาบลื่น ใช้งานไว



มอก. 2703-2566

ติดแน่น.. ทนนาน เกินราคา..



กาวยซีเมนต์ทีโอเอ	อีโคไทล์	โปรไทล์	ซูเปอร์ไทล์	ซิลเวอร์ไทล์	พรีเมียมไทล์
มาตรฐานผลิตภัณฑ์		"มอก. 2703-2566 ชั้นคุณภาพทั่วไป"	"มอก. 2703-2566 ชั้นคุณภาพทั่วไป"	"มอก. 2703-2566 ชั้นคุณภาพสูง"	"มอก. 2703-2566 ชั้นคุณภาพพิเศษ"
จุดเด่นสินค้า	ยึดเกาะดี ป้องกันการลื่นไถล	ใช้งานได้ทั้งพื้นและผนัง ภายในและภายนอก	เพิ่มแรงยึดเกาะ ปูสระว่ายน้ำ	สำหรับงานปูทับ กระเบื้องเดิม	ปูกระเบื้องขนาดใหญ่มาก ใช้ได้บนพื้นผิวที่หลากหลาย รองรับแรงสั่นสะเทือน
ขนาดบรรจุ	20 กก.	20 กก.	20 กก.	20 กก.	20 กก.
สีกาวยซีเมนต์	เทา	เทา	เทา	เทา	เทา
ประเภทกระเบื้อง					
กระเบื้อง ดินเผา เซรามิก	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★
กระเบื้อง พอร์ซเลน แกรนิตโต้	★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★
หินธรรมชาติ หินอ่อน หินแกรนิต หินเทียม				★ ★ ★	★ ★ ★
ขนาดกระเบื้อง					
ขนาดเล็ก : 20x20 ซม. 30x30 ซม.	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★
ขนาดกลาง : น้อยกว่า 60x60 ซม.	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★
ขนาดใหญ่ : 60x60 ซม. 80x80 ซม.		★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★
ขนาดใหญ่มาก : 60x120 ซม. 100x100 ซม.		★	★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★
บริเวณการใช้งาน					
พื้นภายนอก		★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★
พื้นภายใน	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★
ผนังภายนอก		★	★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★
ผนังภายใน	★	★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★
สระว่ายน้ำ ขาวหน้า สปา (ขึ้นกับชนิดกระเบื้อง)					
กระเบื้อง ดินเผา เซรามิก			★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★
โมเสกแก้ว โมเสกเรซิน				★ ★	★ ★ ★
พื้นผิวชนิดพิเศษ					
ปูทับกระเบื้องเดิม				★ ★ ★	★ ★ ★
ไม้อัดโครงสร้าง				★	★ ★ ★
แผ่นยิปซัม				★	★ ★ ★
แผ่นซีเมนต์บอร์ด				★	★ ★ ★

ปริมาณการใช้งาน : 20 กิโลกรัม / พื้นที่ 4.0 ตารางเมตร ขนาดบรรจุ : 20 กิโลกรัม / ถุง ★ พอใช้ ★★ ใช้ได้ ★★★ ใช้ได้ดี ★★★★★ ใช้ได้ดีมาก

ข้อเสนอแนะในการทำงาน www.kyipaint.in.th

การเตรียมพื้นผิว :	วิธีการใช้งาน :
1. พื้นที่ต้องการปูกระเบื้องต้องแข็งแรง สะอาด ปราศจากฝุ่นผง เศษซีเมนต์ สี คราบน้ำต่าง ๆ 2. ล้างทำความสะอาดพื้นผิวโดยใช้น้ำฉีด ชัดพื้นผิวให้สะอาดก่อนใช้กาวยซีเมนต์ 3. ถ้าพื้นผิวมีรูพรุนมาก ต้องทำให้พื้นผิวเปียกชุ่ม และซึมซับน้ำให้อิ่มตัวก่อนปูกระเบื้อง 4. ถ้าพื้นผิวเป็นผนังปูนฉาบ หรือปูนปลาสเตอร์ใหม่ ควรทิ้งไว้ 7 วัน ก่อนปูกระเบื้อง	1. พลมกาวยซีเมนต์ ทีโอเอ 20 กก. กับน้ำสะอาด 4.8-5.2 ลิตร / อีโคไทล์ กับน้ำสะอาด 4.6-5.0 ลิตร บันด้วยส่วนรอบตัวผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน 2. ทิ้งไว้เพื่อให้กามีบ่มตัวประมาณ 5 นาที จึงทำการกวนส่วนผสมอีกครั้งก่อนนำมาใช้งาน 3. ใช้กรวยหรือถ้วยตวงปริมาณกาวยซีเมนต์ ลงบนพื้นหรือผนังที่ต้องการปูกระเบื้อง 4. ใช้กรวยหรือถ้วยตวงเป็นร่องให้ทั่ว และกรุให้ป็นรอยทาง เลือกขนาดร่องของกรวยหรือถ้วยให้ตรงกับความหนาของชั้นกาวยที่เหมาะสมกับขนาดของกระเบื้อง 5. นำกระเบื้องปูบนกาวยซีเมนต์ เคากระเบื้องให้ติดแน่นกับปูนกาวย เมื่อกดกระเบื้องลงควรแน่ใจว่าหลังกระเบื้องสัมผัสกับกาวยซีเมนต์เต็มแผ่น 6. สามารถปรับแต่งกระเบื้องแต่ละแผ่นให้ตรงแนวตามต้องการภายในเวลา 15 นาที 7. ทิ้งไว้ 24-48 ชม. ก่อนทำการยาแนว และใช้งานพื้นที่ที่ทำการปูกระเบื้อง

บริษัท ปิยหาทางเทคนิค
Ins. 02-335-5777



Inspire
Better Living

ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน / Certified
ISO
9001 • 14001
45001 • 50001
ISO/IEC 17025



www.toagroup.com

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง
อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ : 0 2335 5555

TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
Head Office 31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaothong Sub-District,
Bangsaothong District, Samutprakan 10570, Thailand, Tel : +66 (0) 2335 5555