

TOA

REPAIR MORTAR

ทีโอเอ รีแพร์ มอร์ตาร์
ปูนฉาบซ่อมแซมโครงสร้าง

รับกำลังอัดได้

250 KSC

ภายใน 1 วัน

แรงยึดเกาะสูง

>3 MPa

ใช้งานได้ทั้ง

แนวตั้ง แนวราบ

และบริเวณเหนือศีรษะ



กำลังอัดสูง



ผิวเรียบเนียน



ฉาบได้หนา
3-40 มม.

www.kyipaint.in.th



TOA

REPAIR MORTAR

ทีโอเอ รีแพร์ มอร์ตาร์

สำหรับงานฉาบซ่อมแซม
คอนกรีต เสา คาน พื้น



บริเวณโครงสร้างที่เสียหาย เช่น



เสา



คาน




พื้น

ทีโอเอ รีแพร์ มอร์ตาร์

คุณสมบัติ :


เป็นปูนซ่อมแซมผสมไฟเบอร์ธรรมชาติชนิดคุณภาพทั่วไป สำหรับใช้งานฉาบซ่อม
โครงสร้าง สามารถทำความหนาแต่ละชั้นได้สูงตั้งแต่ 3-25 มม. (สามารถฉาบ
หนาไม่ควรมากเกิน 40 มม.) เพื่อให้ได้พื้นผิวที่แข็งแรง

ข้อแนะนำการใช้งาน :




1. ล้างทำความสะอาดพื้นผิว โดยใช้ น้ำฉีดล้างให้สะอาด แล้ว
ปล่อยให้พื้นผิวแห้ง

*หลังจากนั้น แนะนำให้ทาด้วย ทีโอเอ บอนด์ดิ่ง เอเจนท์ ก่อนฉาบซ่อม



2. ส่วนโครงสร้างคอนกรีตที่เสียหายจนถึงเหล็กเสริม จะต้อง
สกัดคอนกรีตออกจนถึงส่วนที่อยู่ในสภาพดี จากนั้นให้ขัดหรือ
พ่นทรายเพื่อขจัดสนิมออกจากเหล็กเสริมก่อนทาสีกันสนิม
บนผิวเหล็ก



3. ผสม ทีโอเอ รีแพร์ มอร์ตาร์ 20 กก. กับน้ำสะอาด 3.6-4.0 ลิตร
(18-20% ของน้ำหนักปูน) หรืออัตราส่วนปูน : น้ำสะอาด =
2.5 : 1 แล้วปั่นด้วยสว่านความเร็วรอบประมาณ 650 รอบ/นาที
จนผสมเป็นเนื้อเดียวกัน พักส่วนผสมไว้ประมาณ 3-5 นาที



4. ใช้เกรียงกด ทีโอเอ รีแพร์ มอร์ตาร์ ที่ผสมแล้วลงบนพื้นผิว
ที่เตรียมไว้แล้ว ด้วยความหนาชั้นแรกประมาณ 5 มม. เพื่อ
รองพื้นยึดเกาะกับพื้นผิวเดิมก่อน จากนั้นจึงฉาบเพิ่มส่วนที่เหลือ
แต่ละชั้นไม่เกิน 25 มม. จนได้ระดับที่ต้องการ ทิ้งไว้ให้พอหมาด
ก่อนแต่งให้เรียบด้วยเกรียง (สามารถฉาบหนาไม่ควรมากเกิน 40 มม.)



5. ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

อัตราการใช้งาน (ปริมาณการใช้งาน) :

ปริมาณการใช้งาน : ทีโอเอ รีแพร์ มอร์ตาร์ 1 ถุง (20 กิโลกรัม)

ฉาบได้พื้นที่ 2.0 ตารางเมตร ที่ความหนาโดยประมาณ 5 มม.

ปริมาณการใช้งาน : ทีโอเอ รีแพร์ มอร์ตาร์ 1 ถัง (5 กิโลกรัม)

ฉาบได้พื้นที่ 0.5 ตารางเมตร ที่ความหนาโดยประมาณ 5 มม.

ขนาดบรรจุ :

ทีโอเอ รีแพร์ มอร์ตาร์ 1 ถุง : บรรจุ 20 กิโลกรัม

ทีโอเอ รีแพร์ มอร์ตาร์ 1 ถัง : บรรจุ 5 กิโลกรัม

www.kyipaint.in.th

การเก็บรักษา :

ควรเก็บไว้ในที่ร่ม แห้ง ปราศจากความชื้น และมีอากาศถ่ายเท อุณหภูมิไม่สูงจนเกินไป