



TOA

GLIPTON


ADVANCE SYNTHETIC RESIN HIGH GLOSS ENAMEL
สีน้ำมันเคลือบเงาคุณภาพสูง



รักษาความเงาได้นาน นทานทุกสภาพ: เช็ดล้างง่าย
Gloss Retention, Extreme Durable, Washability

สำหรับพื้นผิวโลหะและพื้นผิวไม้
For metal and wood

เทคโนโลยี จากประเทศญี่ปุ่น 






TOA Fire Shield

กันไฟนาน 1-3 ซม.

สีกันไฟ ทีโอเอ ไฟร์ชิลด์

สีกันไฟชนิดพองตัว (Intumescent Paint) มีคุณสมบัติปกป้องโครงสร้างเหล็ก จากเปลวเพลิงด้วยการพองตัวออกเป็นชั้นฉนวนป้องกันความร้อนจากเปลวไฟ ไม่ให้กระทบกับโครงสร้างเหล็กโดยตรง เพื่อป้องกันและชะลอการพังทลายของอาคารจากเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ผ่านมาตรฐาน ISO 834 จากสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
- ผ่านมาตรฐาน ASTM E119 จากศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผ่านการรับรองจากคู่มือวิศวกร สามารถกันไฟโครงสร้างอาคารเหล็กได้นาน 3 ชั่วโมง



White

ระบบสีแนะนำ

สีรองพื้น อีพ็อกซีกันสนิม 1	สีกันไฟ ลูตธนา 2	สีอีพ็อกซี	สีทับหน้า 3
<p>TOA Rust Tech สีรองพื้นหยุดสนิม/ บล็อกสนิมคุณภาพสูง เหมาะกับงานโครงสร้างเหล็ก และโลหะผสมทุกประเภท</p>	<p>TOA Fire Shield สีชั้นกลางสำหรับปกป้องโครงสร้างไม่ให้ถูกทำลายโดยง่ายขณะเกิดเพลิงไหม้</p>	<p>TOA Epoguard Enamel สำหรับใช้ภายในอาคารทนทานต่อสภาพอากาศ และสภาวะแวดล้อม</p>	<p>TOA Topguard สำหรับใช้ภายนอกอาคาร ทนทานต่อสภาวะแวดล้อม ทนแสงแดดและแสง UV</p>

*สามารถใช้ร่วมกับสีรองพื้นกันสนิมและสีทับหน้าระบบแอลคีด, อีพ็อกซี, โพลียูรีเทน หรือสีระบบอะคริลิกที่ทนทานต่อสภาพอากาศ

TOA Coal Tar Epoxy

Anti-Rust & WaterProof



Black

111



Brown

ทีโอเอ โคลทาร์ อีพ็อกซี


ป้องกันสนิม ทนทานต่อการกระแทกขูดขีด ทนการกัดกร่อนจากสารเคมี น้ำทะเล ทนเข่น้ำได้

สำหรับพื้นหรือทา ปูนฉาบ คอนกรีต เหล็ก หรืออื่นๆ เช่น โครงสร้างเหล็ก เรือ ฟันไตรด และใช้กับบริเวณที่อยู่ใต้แนวน้ำ เช่น ถังเก็บน้ำบาดาล เขื่อน ท่อน้ำใต้ดิน โครงเหล็กใต้หน้า

ทินเนอร์ No.31 อัตราส่วนผสม Part A : B = 4 : 1



ท่อฝังดิน



เรือใบ:บรูกกสิบลูก



พนักหลังรถยนต์



ท่อฝังดิน

หมายเหตุ: สีที่แสดงผลบนหน้าจออยู่นี้ อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสีจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อสี สามารถเช็คสีจริงได้ที่ศูนย์ TOA ใกล้บ้านคุณ Remark : Colors on screens might differ from TOA Fandek due to factors like lighting and device settings. To ensure accuracy, double-check with the shop that have TOA Color World tinting machine around your location.

ทีโอเอ กลิปตัน.. “เงา ทน ชัน คู่้ม”



Pink Icing G200



Ivory G009



Primrose White G008



Lavender White G010



Delicate Blue G015



Peach G002



Honey Comp G121



Off White G101



Barley White G006



Pearl White G007



Coral Buff G205



Sunspot # G177



Sundae G164



Warm White G117




Delight Grey G019



Red Dragon ★# G255



Fresh Orange G204



Sulphur Yellow # G160



Royal Wood G278



Hudson Grey G685



Scarlet Medium # G252



Omaha Orange G275



Butter cup # G175




Delta Brown G411



Pastel Grey G684



Tinting Red # G260



Flambeau # G178



Clay Bake G412



Coral Red G463



Opal Grey G682



Cinquasia Red ★ G256



Frostique G217



Royal Purple G703



Suede G464



Cocoa Brown G465

ลักษณะฟิล์มสี

Type of Finishing Film



Black G800

สีน้ำมันเงา
GLIPTON- GLOSS



Black SG800

สีน้ำมันกึ่งเงา
GLIPTON- SEMI GLOSS



Board Black F888



Board Green F555


สีน้ำมันด้าน
TOA FLAT ENAMEL



Dove White G018



Swatch G350



Sky Delight G301



Alaska Blue G352



Ice Blue G671



Mist Grey G118



Parade Blue G303



Ocean Blue G304



Light Turquoise G583



Lily Green G557




Pewter G687



Blue Spark G5240



Aqua Fantasy G587



Cornish Cove G582



Aquarius G566



Grey G688



Blasing Blue G355



Vivid Blue G280



Carib Green G5402



Chameleon G568



Heron Grey G600



Neo Blue G370



Gentian Blue G5010



Tourmarine G586



Spring Green G588



Banff Blue G686



River Blue G372




Dignity Blue G693



Gem G585



Flash Green G584



Silver Bronze G1000



Deep Blue G359



Balmain Blue G374



Lawn Green G576



Machine Green G581

Best Seller

- เฉดสีจริงอาจต่างจากนี้ขึ้นอยู่กับค่าของแสงและพื้นผิวบริเวณที่ทา
Color variation may occur, depending on lighting or finish.
- ขนาดบรรจุ 1/4 และ 1 แกลลอน มีครบทุกสี (5 แกลลอน (ขนาดตั้ง) มีเฉพาะสีขาว G100)
All color is available for 1/4 and 1 GL. (Only G100 is also available for 5 GL.)
- ผลิตภัณฑ์นี้มีเฉดสีให้เลือก กว่า 7,000 เฉดสี ที่ศูนย์เทคโนโลยีสีระบบคอมพิวเตอร์
TOA COLOR WORLD / More than 7,000 color shades are available for tinting through TOA Color World machine.

สีขาว / White

เงา - G100

กึ่งเงา - SG100

ด้าน - F222

Also available in White
 Gloss Finishing - G100
 Semi-Gloss Finishing - SG100
 Matt Finishing - F222



- ★ Special Colors จัดจำหน่ายในราคาพิเศษ
- สีพิเศษ สั่งผลิตประมาณ 30 วัน
- # เป็นเฉดสีที่มีข้อจำกัดเรื่องการกลบพื้นผิว แนะนำทามากกว่า 2 เที่ยวขึ้นไป หรือ ทาสีชั้นกลาง (สีเบอรันนั้นๆผสมกับสีขาวในอัตราส่วน 50:50) ก่อนทาสีจริงที่ต้องการ
These colors are on the hiding condition, they require more than 2 coats or an intermediate coat before the final color is applied.


หมายเหตุ: สีที่แสดงผลหน้าจออยู่ อาจมีการคลาดเคลื่อนจากสีจริง แนะนำก่อนสั่งซื้อ สามารถเช็คสีจริงได้ที่ศูนย์ TOA ใกล้บ้านคุณ Remark: Colors on screens might differ from TOA Fandek due to factors like lighting and device settings. To ensure accuracy, double-check with the shop that have TOA Color World tinting machine around your location.

สีรถแทรกเตอร์ (ผสมกับทินเนอร์ No.21)



New 	New
New Lemon Yellow 5811	Caterpillar Yellow 558
New 	
New Medium Yellow 5401	Machine Green 281
New 	New
Omaha Orange 68104	Ford Tractor ● 73015
New 	New
Light Scarlet 580	New Holland Blue ● 8096

สีทาถนน



TOA Road Line Paint

- สีทาถนน และเครื่องหมายจราจร
- ยึดเกาะแน่น สีเด่นชัด กันน้ำขูดขีด
- สำหรับพื้นผิวคอนกรีต และยางมะตอย



ผสมกับทินเนอร์ No.81

سفรอมเสง / ไม่สฟรอมเสง 717 / 707	สฟรอมเสง / ไม่สฟรอมเสง 715 / 705
สฟรอมเสง / ไม่สฟรอมเสง 713 / 703	สฟรอมเสง / ไม่สฟรอมเสง 719 / 709

สีทนความร้อน (600°C)



TOA Heat Resistant Paint

- เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องทนความร้อนสูง เช่น เตาเผา ปล่องไฟ เป็นต้น

ผสมกับทินเนอร์ No.91

Silver	G1200	Black	G1201

สีรองพื้น “สำหรับงานเหล็ก” (กันสนิม)

โลหะทั่วไป

TOA Red Oxide Primer

สีรองพื้นแดงกันสนิม (ผสมกับทินเนอร์ No.21)



Red G1024

TOA Grey Primer

สีรองพื้นเทา กันสนิม (ผสมกับทินเนอร์ No.21)



Grey Grey

TOA Eco Metal Primer

สีรองพื้นกันสนิม VOC. ต่ำกว่า 250 กรัม / ลิตร เทียบเท่ากับมาตรฐาน LEED V4



Grey ● GEC01

โลหะที่ต้องการความคงทนพิเศษ

TOA Rust Preventive Primer

สีรองพื้นกันสนิม ทีโอเอ รัสต์ พริเวนทีฟ ไพรมเมอร์



“ดีกว่ารองพื้นกันสนิมทั่วไปถึง 10 เท่า”

Best Quality



มอก. 2386-2555

- กันสนิมและยึดเกาะดีกว่ารองพื้นทั่วไป 10 เท่า
- รับรองความมั่นใจด้วยมาตรฐาน มอก.

ผสมกับทินเนอร์ No.21

Yellow G1162	Orange G1264
Grey G1159	Red G1466

สีรองพื้น โลหะมันวาว

TOA Wash Primer (2K)

สีชนิดผสม 2 ส่วน เพิ่มการยึดเกาะกับสีทับหน้า ควบคุมสมบัติระหว่างน้ำยาเคลือบโลหะและสีรองพื้น

ผสมกับทินเนอร์ No.61



Wash Primer ฟลิ้นด้านเขียวอมเหลือง

สีรองพื้น หยุดสนิมทันที

TOA Rust Tech (2K)

ทีโอเอ รัสต์เทค



Rust Tech

- เทคโนโลยีขั้นสูงสุด หยุดการลุกลามของสนิมเดิมและป้องกันสนิมใหม่
- ทาทับเหล็กมีสนิมที่ไม่สามารถกำจัดออกได้ทั้งหมด

ผสมกับทินเนอร์ No.31 / ความหนาฟิล์ม 100-200 ไมครอน อัตราส่วนผสม Part A : Part B 4 : 1

สีรองพื้น “สำหรับงานไม้”

TOA Undercoat White Primer

ทีโอเอ อันเดอร์โคท ไวท์

- สำหรับไม้ทั่วไป
- กันเชื้อรา ง่ายแห้งเร็ว

ผสมกับทินเนอร์ No.21



White G1600

TOA Aluminium Wood Primer

ทีโอเอ อลูมิเนียม ไพรมเมอร์

- สำหรับไม้มียาง

ผสมกับทินเนอร์ No.21



Grey G1601





ทีโอเอ กลิปตัน ราชาแห่งสีน้ำมัน

- สีน้ำมันต้นตำรับจากประเทศญี่ปุ่น 
- ความมั่นใจที่มีบทพิสูจน์
- อันดับ 1 ครองใจผู้ใช้งาน
ยาวนานกว่า **56 ปี**
- ใช้งานจริงกว่า **100 ล้านลิตร**



ข้อมูลการใช้งาน

ลักษณะฟิล์มสี Finish Film	การปกคลุมพื้นที่* Coverage	การใช้งาน Application	การผสมก่อนการใช้งาน Dilution	ระยะเวลาแห้งผิว Touch Dry	ระยะเวลาแห้งทากับได้ Dry to Recoat
ชนิดเงามาก High Gloss	50-60 ตรม./กล./เที่ยว (Sq.m./GL/Coat)	แปรง, ลูกกลิ้ง, เครื่องพ่น Brush, Roller, Spray	ทีโอเอ ทินเนอร์ เบอร์ 21 Diluted with TOA Thinner #21	1.5-2 ชั่วโมง/Hours	6-8 ชั่วโมง/Hours
ชนิดกึ่งเงา Semi Gloss					
ชนิดด้าน Flat					

*พื้นที่การปกคลุมอาจต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทเครื่องมือการใช้งาน และความหนาฟิล์ม *Coverage may vary, depending on the type of paint application tools and film thickness.

ระบบการสี / Coating System	
ขั้นที่ 1 : การเตรียมพื้นผิว / Step 1 : Surface Preparation	
<ul style="list-style-type: none"> • ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น ผง สนิมและคราบไขมัน 	<ul style="list-style-type: none"> • Substrate must be thoroughly cleaned, free from dust, grease, and waxy contaminant.
ขั้นที่ 2 : การทาสีรองพื้น / Step 2 : Primer	
<p>พื้นผิวเหล็ก</p> <ul style="list-style-type: none"> • ทาสีรองพื้นกันสนิมทีโอเอ ที่เหมาะสม จำนวน 1-2 เที่ยว กรณีโลหะผิวมัน อลูมิเนียม โลหะเคลือบกัลวาไนซ์ หรือวัสดุคล้ายกัน ต้องทาสีรองพื้นกันสนิม ทีโอเอ รัสต์ พริเวนท์ฟ จำนวน 1 เที่ยว <p>พื้นผิวไม้</p> <ul style="list-style-type: none"> • ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา ทีโอเอ (G1600) จำนวน 1-2 เที่ยว กรณีไม้ใหม่หรือไม้มียาง ควรทาสีรองพื้นไม้ อลูมิเนียม ทีโอเอ (G1601) จำนวน 1 เที่ยว ก่อนการทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา 	<p>Metal Surface</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apply 1-2 coats of TOA Primer. In case of glossy steel, aluminium or galvanized steel, apply 1-2 coats of TOA Rust Preventive Primer. <p>Wood Surface</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apply 1-2 coats of TOA Universal Undercoat (G1600). In case of new wood or gummy wood, TOA Aluminium Wood Primer (G1601) shall be applied 1 coat prior to TOA Universal Undercoat.
ขั้นที่ 3 : การทาสีทับหน้า / Step 3 : Top Coat	
<ul style="list-style-type: none"> • ทาสีน้ำมันเคลือบเงาคุณภาพสูง ทีโอเอ กลิปตัน ทับหน้าจำนวน 2 เที่ยว 	<ul style="list-style-type: none"> • Apply 2 Coats of TOA GLIPTON Enamel