



**Foundation for Industrial Development
Thailand Textile Institute / Textile Testing Center**

Soi Trimit, Rama 4 Road, Phrakanong, Klong-toey, Bangkok 10110, THAILAND.
Tel: (66) 2713 5492-9 www.thaitextile.org

รายงานผลการทดสอบ

ผู้ขอรับบริการ:	บริษัท เครเชนโต จำกัด 45 ซ.รามคำแหง 68 แยก 1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240	หมายเลขรายงานผล:	G68-5008
		วันที่รับตัวอย่าง:	11/09/2568
		วันที่ทดสอบ:	11/09/2568-18/09/2568
		วันที่ออกรายงานผล:	18/09/2568
		หน้า:	1/4
หมายเลขตัวอย่าง	ชื่อ/รายละเอียดตัวอย่าง (ตามที่ผู้ขอรับบริการระบุ)		
G68-5008-01	FAIRMAID ปลอกหมอนหนุน 27FJ PUZZLE		
สรุปผล:	-จำนวนเส้นด้าย	ผ่าน	

ผู้อนุมัติ

พรพิมล เกาแสงธรรม

(นางสาวพรพิมล เกาแสงธรรม)

ผู้จัดการห้องทดสอบสิ่งทอ

รายงานผลการทดสอบ

หมายเลขรายงานผล: G68-5008
วันที่รับตัวอย่าง: 11/09/2568
วันที่ทดสอบ: 11/09/2568-18/09/2568
วันที่ออกรายงานผล: 18/09/2568
หน้า: 2/4

	เกณฑ์กำหนด	G68-5008-01
จำนวนเส้นด้าย : ทดสอบตามมาตรฐาน มอก 962: 2552		
จำนวนเส้นด้ายต่อ 3.16 เซนติเมตร		
- เส้นด้ายยืน	-	230
- เส้นด้ายพุ่ง	-	114
จำนวนรวมเส้นด้ายยืนและเส้นด้ายพุ่ง(เส้นต่อ 10 ตารางเซนติเมตร)	337 ± ร้อยละ5	344 ⁽¹⁾
จำนวนเส้นด้ายต่อนิ้ว		
- เส้นด้ายยืน	-	185
- เส้นด้ายพุ่ง	-	91
จำนวนรวมเส้นด้ายยืนและเส้นด้ายพุ่ง(เส้นต่อตารางนิ้ว)	270 ± ร้อยละ5	276

หมายเหตุ: - เกณฑ์กำหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.962-2552 ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน

⁽¹⁾การคำนวณตามค่าขอของผู้ขอรับบริการ

รายงานผลการทดสอบ

หมายเลขรายงานผล: G68-5008
 วันที่รับตัวอย่าง: 11/09/2568
 วันที่ทดสอบ: 11/09/2568-18/09/2568
 วันที่ออกรายงานผล: 18/09/2568
 หน้า: 3/4



รูปที่ 1 : G68-5008-01 ด้านหน้า



รูปที่ 2 : G68-5008-01 ด้านหลัง



รูปที่ 3 : G68-5008-01 ฉลากที่ระบุจำนวนเส้นด้าย

รายงานผลการทดสอบ

หมายเลขรายงานผล: G68-5008
วันที่รับตัวอย่าง: 11/09/2568.
วันที่ทดสอบ: 11/09/2568-18/09/2568
วันที่ออกรายงานผล: 18/09/2568
หน้า: 4/4



รูปที่ 4 : G68-5008-01
